

GC 50

Gruntoemalia styrenowo-akrylowa

PKWiU: 20.30.12.0

Norma: PN-C-81920:2002

Posiada atest PZH

ZASTOSOWANIE

Gruntoemalia GC 50 przeznaczona jest do malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, stalowych i żeliwnych. Szczególnie polecana jest do konstrukcji metalowych, rynien i okapów.

CHARAKTERYSTYKA

Gruntoemalia GC 50 dzięki swojej konsystencji umożliwia grubowarstwowe nakładanie farby na powierzchnie o różnym kącie nachylenia do poziomu. Daje powłoki z satynowym połyskiem, bardzo dobrze przyczepne do podłoża. Charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i długoletnią odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- 1. Lepkość umowna** mierzona kubkiem Forda o średnicy 4 mm w temp. 20°C - 120-130s
- 2. Czas schnięcia** (pyłosuchość) - 0,5h
- 3. Gęstość w g/cm³**- 1.1 - 1.2
- 4. Krycie** I stop.

SPOSÓB STOSOWANIA

Gruntoemalia ze względu na zawartość składników poprawiających przyczepność do różnego rodzaju podłoży oraz o własnościach antykorozyjnych umożliwia malowanie bez podkładu czystych, suchych i odtłuszczonych wcześniej powierzchni nie noszących śladów korozji. Przed naniesieniem, emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby /np. przy malowaniu natryskiem /rozcieńczyć do lepkości roboczej. Nakładać można pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie. Zaleca się stosowanie 2 warstw o łącznej grubości 120-180 μ. W ten sposób można zabezpieczać: czyste metaliczne powierzchnie bez śladów korozji, powierzchnie metalowe wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie w innych technikach, renowacyjne malowanie starych powłok malarskich poliwinylowych, chlorokauczkowych, akrylowych, ftalowych, ftalowo-karbamidowych pod warunkiem, że są dobrze związane z





09.02.2023 Wersja 3

podłożem, przeszlifowane drobnziarnistym papierem i odtłuszczone a ewentualnie występujące uszkodzenia lub wady powłoki oraz ślady korozji zostaną usunięte. Malowanie pędzlem należy wykonywać w lepkości handlowej wyrobu lub przy niewielkim rozcieńczeniu. Natomiast do natrysku stosować do 10% rozcieńczalnika styrenowo -akrylowego.

Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

OPAKOWANIA: 1l, 5l, 10l

WYDAJNOŚĆ: do 14 m²/l

WSKAZÓWKI: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, izobutanol, benzynę lakową. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Chronić przed dziećmi.

